



## Лаки ВЛ-557

ТУ 2313-035-98605321-2007

**ТИП** Материалы одноупаковочные на основе поливинилбутираля.

**РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ** Для получения быстросохнущих противопожарных красок, используемых в литейном производстве.

**ОПИСАНИЕ**  
Лак ВЛ-557 «2» - 2%-й  
Лак ВЛ-557 «3» - 3%-й  
Лак ВЛ-557 «4» - 4%-й

**СЕРТИФИКАЦИЯ** Санитарно – эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной Службы Роспотребнадзора по городу С.-Петербургу, действующее на всей территории России.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

Цвет	бесцветный
Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ до ст. 3	не более 20 мин
Доля нелетучих веществ	
по массе	ВЛ-557 «2» 1,9÷2,1 % ВЛ-557 «3» 2,9÷3,1 % ВЛ-557 «4» 3,8÷4,1 %
по объему	ВЛ-557 «2» 1,3÷1,7 % ВЛ-557 «3» 2,0÷2,4 % ВЛ-557 «4» 2,7÷3,1 %
Теоретический расход на один слой <sup>1)</sup>	ВЛ-557 «2» 1100÷1430 г/м <sup>2</sup> 0,7÷0,6 м <sup>2</sup> /л ВЛ-557 «3» 735÷955 г/м <sup>2</sup> 1,1÷0,8 м <sup>2</sup> /л ВЛ-557 «4» 550÷715 г/м <sup>2</sup> 1,5÷1,1 м <sup>2</sup> /л
Рекомендуемая толщина одного слоя <sup>2)</sup>	20÷26 мкм
Рекомендуемое количество слоев	1

### НАНЕСЕНИЕ

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

По технологиям, принятым в литейных производствах.



192012, г. Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской обороны, д. 120 лит. «Б», офис 334  
Тел./факс: +7 (812) 380-82-05, 380-82-06; <http://www.biohim.ru>



---

## СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Пневматическим распылением или кистью.

---

## УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

Нанесение по технологиям, принятым в литейных производствах.

---

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить лак в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и влаги.

---

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

В невскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления.

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.



**Отдел сбыта ЗАО "Биохим"**  
Тел./факс: +7 (812) 380-82-05, 380-82-06  
[info@biohim.ru](mailto:info@biohim.ru)  
[www.biohim.ru](http://www.biohim.ru)